

#### Autre

##### **Oud-GPM-3 - Grise primitive modelée**

Céramique grise non tournée à pâte semi-fine  
Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde  
Atelier attesté : non  
Autres caractéristiques : Particules d'argile sombre non fixées ; occasionnellement un grain de quartz plus grand que 0,5 mm




##### **Oud-GPM-4 - Grise primitive modelée**

Céramique grise non tournée à pâte fine  
Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde  
Atelier attesté : non




##### **Oud-GPM-6a - Grise primitive modelée**

Céramique brune, grise non tournée à pâte grossière  
Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde  
Atelier attesté : non  
Autres caractéristiques : Particules d'argile sombre non fixées ; une partie des inclusions consiste en grains de quartz plus petits que 0,5 mm




##### **Oud-GPM-6b - Grise primitive modelée**

Céramique grise non tournée à pâte grossière  
Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde  
Atelier attesté : non  
Autres caractéristiques : Variante du GT 6a sans grains de quartz rougis



##### **Oud-GPM-7 - Grise primitive modelée**

Céramique grise non tournée à pâte grossière  
Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde  
Atelier attesté : non  
Autres caractéristiques : Taille des quartz assez irrégulière essentiellement relativement gros, avec quelques grains jusque 2,5 mm



##### **Oud-GPM-11 - Grise primitive modelée**

Céramique beige, grise non tournée à pâte grossière  
Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde  
Atelier attesté : non  
Autres caractéristiques : Céramique modelée à surfaces irrégulières et bosselées ; argile mal mélangée, dans laquelle des particules d'argile détériorées sont encore visibles et qui, en surface, sont parfois légèrement oxydés





## Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Belgique Ouest


### Oud-GPM-12 - Grise primitive modelée

Céramique grise non tournée à pâte grossière

Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde

Atelier attesté : non

Autres caractéristiques : Les inclusions, dont la plupart sont plus petites qu'1 mm, consiste également en fragments de roche (de forme angulaire)



### Oud-GTF-30 - Grise tournée fine

Céramique brune, grise tournée à pâte fine

Aire ou atelier d'origine : région d'Oudenarde

Autres caractéristiques : Quartz jusque 0,3 mm




### Oud-GTF-30-a - Grise tournée fine

Céramique beige, brune tournée à pâte fine

Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde

Autres caractéristiques : Relativement moins cuit et rayable à l'ongle



### Oud-GTF-31 - Grise tournée fine

Céramique grise tournée à pâte semi-fine

Aire ou atelier d'origine : Région d'Oudenarde

Autres caractéristiques : Quartz jusque 0,6 mm

